

DuPont™ Cyrel® FAST DVF

Lastra Digitale a sviluppo termico per Verniciatura



DuPont™ Cyrel® FAST DVF

DuPont Advanced Printing riunisce tecnologie d'avanguardia e prodotti per l'industria della stampa e per la stampa dell'imballaggio. DuPont™ Cyrel® è uno dei principali fornitori al mondo di sistemi di lavorazione delle lastre flessografiche nei formati digitale e analogico, di attrezzature Cyrel® per la realizzazione delle lastre, delle maniche Cyrel® Round, di prodotti per il montaggio e del rivoluzionario sistema termico Cyrel® FAST.

Sistemi DuPont™ Cyrel®: maggiore qualità ad alta velocità.

Le lastre DuPont™ Cyrel® FAST DVF sono ideali per la verniciatura, per finiture superficiali e con inchiostri per effetti speciali.

DuPont™ Cyrel® FAST DVF

Applicazioni

Queste lastre fotopolimeriche offrono finiture di stampa di alta qualità su cartoncini pieghevoli, come imballaggi per alimenti, sigarette, cosmetici, ecc. Vengono utilizzate anche nella stampa commerciale per finiture superficiali di cataloghi, calendari, libri e opuscoli.

Le lastre Cyrel® DVF possono essere usate "in-line" e "off-line" per:

- Finiture all'acqua
- Verniciatura-UV
- Inchiostri metallici

Caratteristiche del prodotto

- Trasferimento dell'inchiostro e finiture superficiali eccellenti consentono una qualità superiore di finitura
- L'alta risoluzione e il perfetto registro consentono la stampa di dettagli fini e forme "spot" complesse
- Elevata durata per lunghe tirature
- Rilievo del grafismo pulito e nitido
- Può essere utilizzata più e più volte senza alcuna perdita di registro

Compatibilità inchiostri di stampa e solventi

Le lastre Cyrel® DVF offrono un'eccellente compatibilità con vernici UV e inchiostri a base d'acqua. La base di poliestere è rinforzata per mantenere un registro accurato anche con lastre di grandi dimensioni.

Processo di produzione delle lastre

La sviluppatrice termica Cyrel® FAST consente di realizzare lastre finite Cyrel® FAST in meno di un'ora, caratteristica che lo rende il sistema ideale per la realizzazione di lastre just-in-time in un mercato che richiede ritmi veloci con la massima qualità possibile. La sviluppatrice termica Cyrel® FAST consente di produrre lastre di eccellente qualità e uniformi. Questo processore permette di sviluppare una lastra finita senza lavaggio a solvente. A complemento della sviluppatrice termica Cyrel® FAST è disponibile il Cyrel® ECLF per l'esposizione e il fissaggio a luce delle lastre.

Modalità d'uso

DuPont™ Cyrel® DVF è progettata per funzionare con la sviluppatrice termica Cyrel® FAST. Effettuare l'esposizione dorsale della lastra per definire la base e portare al massimo la sensibilità. La pre-esposizione varia in funzione del rilievo desiderato. Rimuovere la pellicola protettiva e procedere all'incisione della lastra con il Cyrel® Digital Imager (CDI). Procedere all'esposizione principale della lastra e passare la lastra nella sviluppatrice termica Cyrel® FAST. Procedere al finissaggio della lastra per eliminare l'appiccicosità e terminare con la post-esposizione per garantire una completa polimerizzazione.

DuPont™ Cyrel® FAST DVF

Lastra Digitale a sviluppo termico per Verniciatura

Stoccaggio delle lastre vergini

Stoccare le lastre non ancora esposte in un luogo fresco (4-32°C), lontano dalle fonti di calore dirette. Il controllo dell'umidità non è necessario. Le lastre Cyrel® DVF sono separate da fogli di gomma piuma al fine di garantire la massima protezione delle lastre dopo la produzione, nonché durante il trasporto e lo stoccaggio. Le lastre devono essere disposte una sopra l'altra in orizzontale. Evitare di esporre le lastre alla luce diretta del sole o a una luce bianca eccessiva. Evitare l'esposizione costante a concentrazioni di ozono particolarmente elevate.

Trattamento delle lastre vergini

Maneggiare le lastre Cyrel® DVF in assenza di raggi UV. E'consigliato coprire eventuali neon con filtri UV.

Stoccaggio delle lastre finite

Dopo la stampa, prima di procedere allo stoccaggio, pulire accuratamente le lastre utilizzando un solvente compatibile. È possibile stoccare le lastre su cilindri, maniche, oppure smontate e disposte orizzontalmente.

Dati Tecnici	
	Cyrel® FAST DVF Spessore 1,14 mm/0,045"
Durezza	73 Sh A
Riproduzione dell'immagine	1-98% / 60 L/cm
Ampiezza minima delle linee	0,050 mm / 2 mil
Dimensione minima del punto isolato	0,200 mm / 200 µm
Profondità del rilievo	0,55 mm / 0,022"
Tipo di sviluppo	Termico / Digitale

www.cyrel.it

Per ulteriori informazioni sui prodotti DuPont™ Cyrel®, visitare il sito www.cyrel.it o rivolgersi al proprio specialista Cyrel®.

DuPont de Nemours Italiana S.r.l.
Tel: +39 02 92 62 91

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Tel: +49 (0) 6102 18 1592